



HUAGUANG FB102

产 品 规 格 书

标准

ISO 18496 标准： -

AWS A5.31 标准： FB3-A

成分(w.%)

KF: 41-43 | KBF4 :22-24 | B₂O₃ : 34-36

技术性能

活性温度范围 (°C): 600-850

活性温度范围 (°F): 1112-1562

应用

用途：适用于各种不同熔点的铜基、银基钎料。

特点：FB102型硬钎剂活性强，活性温度范围宽。

储存条件

本产品应密封储存，储存环境应保持干燥、通风良好。不得与酸、碱等挥发性及腐蚀性物质混存。